

DATA: Marzo 2022

SCHEDA TECNICAPRODOTTO: **ECO VERNICE FERRO-MICACEA SPRAY**CODICE: 50.006

PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO: Smalto acrilico ad alto spessore con finitura ferro-micacea a basso impatto ambientale. Formulato con solventi 100% biodegradabili non petroliferi utilizzati in ambito alimentare e farmaceutico. Odore gradevole. La scheda di sicurezza riporta il solo pittogramma della fiamma. Le speciali cariche consentono di ottenere un'ottima protezione anti-corrosiva nel tempo e Finitura semi-lucida. Ideale per trattare superfici ferrose, sia nuove che già superficialmente intaccate dagli agenti atmosferici. Ideale per cancellate, scossaline, tubature ferrose, ponteggi, pluviali, porte ecc. La Bombola da 400 ml copre una superficie di 1,5 - 2 m², a seconda della tonalità della vernice, del colore del fondo, dello spessore e numero delle mani.

ISTRUZIONI D'USO:

Utilizzare tra +10 °C e +25 °C, max. umidità dell'aria 60%. La superficie da verniciare deve avere le stesse temperature, per evitare problemi di adesione e finitura. Per un effetto ottimale spruzzare da 20-25 cm di distanza. Durante l'impiego utilizzare protezioni personali adeguate (guanti, occhiali e mascherine). Pulire la superficie da grasso e polvere. Rimuovere eventuale ruggine dai metalli. In caso di utilizzo su plastica utilizzare preventivamente il fondo per plastica. Per una maggiore aderenza sull'alluminio utilizzare preventivamente l'ancorante per metalli. Per livellare le superfici utilizzare preventivamente il fondo riempitivo. Mascherare le parti da non trattare. Scuotere vigorosamente la bombola per 2 minuti. Fare una prova di spruzzo su una superficie a parte. Applicare in strati sottili con più mani incrociate, con un intervallo di 3-5 minuti tra una e l'altra. Non applicare su vernici sintetiche. Conservare in un luogo asciutto. Proteggere dalla luce solare diretta e altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in luoghi protetti dal vento, e in ambienti ben ventilati. Seguire i testi di avvertimento sulle etichette.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar

Contenuto netto

Aspetto

Colore

Odore

Densità a 20°C

Pressione a 20°C

Pressione a 50°C

Punto di infiammabilità

Viscosità Coppa Ford 4

Residuo secco in bombola

Granulometria al grindometro

Lucentezza - Grado Gloss

Spessore 2 mani

Spessore 4 mani

Temperatura di resistenza

Tempi di essiccazione:

Fuori polvere

Asciutto al tatto

Asciutto in profondità

Capellotto di sicurezza brevettato "child-proof" con riferimento indicativo della tinta contenuta

400 ml

Bombola con liquido sotto pressione

Vario

Caratteristico di solvente

0,75 ÷ 0,80 g/ml

4,0 ± 0,5 bar

8,0 ± 0,5 bar

inf. 0° C

12"

Da 19% a 22,2%

Da 8 a 23 Micron

Da 7 a 45 Gloss

25 Micron

50 - 60 Micron

100 - 130°C

10 minuti

20 minuti

24 ore

ETICHETTATURA: tutti i prodotti Areco Italia sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II e successive modifiche o aggiornamenti.

Direttiva 2004/42/CE: C.O.V. Sottocategoria: Finiture Speciali Valore Limite COV: 840 g/Litro Contenuto max effettivo: 640 g/Litro

RISPETTO DELL' AMBIENTE: Areco Italia si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

SMALTIMENTO: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

ESONERO RESPONSABILITA': queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. Areco Italia è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa Areco Italia.